

LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds



LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, KC mørtel mm.

- ▶ Ikke brandbar
- ▶ Let bearbejdelig
- ▶ Vandafvisende
- ▶ Diffusionsåben
- ▶ Vejrbestandig
- ▶ Hvidpigmenteret
- ▶ Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	1666483
Varenr.:	100570
Emballage	20 kg
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	24

DB-nr.:	1884820
Varenr.:	101416
Emballage	20 kg
Farve:	Farvet
Antal pr. palle:	24

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Arbejdsforhold	Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed
Tørretid*	Ca. 12 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed
Vægtfylde	1,6 kg/liter
pH værdi	8-9
Glansgrad	Mat
Forbrug	Ca. 0,2-0,3 kg/m ²
Lagring	12 mdr. fra produktionsdato ved frostfri opbevaring. Produktet skal beskyttes mod direkte sollys.

* ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds

Underlag

Underlaget skal være fast, rent og bæredygtigt.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslambortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance. Anvendes kun på lodrette flader.

Brugsanvisning

LIP Pudsgrunder oprøres grundigt med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens. På stærkt sugende underlag kan LIP Pudsgrunder fortyndes med op til 20% vand. LIP Pudsgrunder og påføres med pensel eller rulle.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

Emballage

20 kg plastspand.

Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves. Grunder skal have samme farve som pudsen.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds

Bemærk!

Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over for indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugsevne. Det anbefales at vælge farver med lysreflektion +20%. Farver med lysreflektion lavere en 20% - på isolering mørkere end NCS S 6000-N, på teglsten mørkere end NCS S8000-N gives der ikke farvegaranti.

Arbejdet udføres så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang og beskyttes mod klima påvirkninger under udførelse og efterfølgende afhærdning.

Udendørs arbejde med puds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under +5°C skal facader afdækkes.

Udvendig pudsning i kolde og fugtige perioder frarådes.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.