

LIP

Fuge/Pudsemørtel

Kalkcementmørtel til pudsning og udfugning af vægge ud- og indvendig

- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ KC 50/50/700
- ▶ Kornstørrelse op til 2 mm



Anvendelsesområde

LIP Fuge-/Pudsemørtel anvendes til pudsning og udfugning af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø.

LIP Pudsemørtel kan benyttes ved vinterbyggeri. Det anbefales at blande mørtlen med varmt vand. Det frarådes at tilsætte stoffer der sænker frysepunktet.

Pudsning bør ikke foregå ved temperaturer under 5°C.

Uhærdet mørtel tåler ikke frost. **LIP Vandskuringsmørtel** anvendes til midtelsvært påvirkede vægge ud- og indvendigt i moderat miljø.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

Brugsanvisning

Maskinel blanding: tørmørtel kræver effektiv blanding og der anbefales 10 min. Blandetid i lukket tvangsblender. Det giver de bedste mørtelegenskaber. Blandes i forholdet 0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk. Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med langsomgående boremaskine med piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørpro-

duktet, og der blandes grundigt. Efter udtømming fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 3 timer.

Vinterbyggeri

Til vinterbyggeri kan der tilsættes varmt vand op til 70°C, der vil begrænse muligheden for frostskafer på det færdige mureværk.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Grå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejde forhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10°C - +30°C
Blandingsforhold	0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk
Anvendelsestid	Ca. 2-3 timer ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 3 mm
Kornstørrelse	Op til 2 mm
Forbrug	Pudsning: 20 kg. Pr. m ² ved lagtykkelse på 1 cm. Fugning: Ca. 8-10 kg. pr. m ² Fugedybde min. 13 mm ifølge DS 414
Afprøvninger	DS/EN: 998-1 GEV EMI CODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage