

LIP 248 Standfast spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse



LIP 248 er en standfast cementbaseret og hurtighærdende væg- og gulvspartelmasse, der anvendes til reparation og spartling af huller, revner og ujævnheder på beton, cementpudslag, terazzo, murværk, trappetrin, trapeafsætter m.m. Den kan desuden anvendes til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2-50 mm i én arbejdsgang.

LIP 248 kan benyttes såvel indendørs som udendørs samt i vedvarende vandbelastede områder. I forbindelse med vådområder skal LIP 248 være påført godkendt vandtætningsmembran. LIP 248 er velegnet til gulvvarme.

- ▶ CT-C30-F6
- ▶ 2-50 mm i én arbejdsgang
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til gulv og væg
- ▶ Revnefri
- ▶ Spændingsfattig
- ▶ Til vådrum (fugtstabil)
- ▶ Begyndende afbinding ca. 15 min.
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	1884747
Varenr.:	100365
Emballage	15 kg
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	60

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10°C - +25°C
Blandingsforhold	0,18-0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 2,7-3 liter vand pr. 15 kg sæk
Anvendelsestid	Ca. 15 min. ved 20°C
Gangbar	Ca. 2-3 timer ved 20°C
Lagtykkelse	2-50 mm. i én arbejdsgang
Klar til flisebelægning	Efter ca. 24 timer ved 20°C
Klar til tæt belægning	Efter udtørring, almindeligvis efter 5-7 døgn ved 20°C
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20°C
Forbrug	Ca. 1,6 kg/pr. m ² /mm
Densitet	Ca. 1,8 kg/liter opblandet
Trykstyrke	30-35 N/mm ²
Afprøvninger	DS/EN 13813: CT-C30-F6 GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 9 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

CE	
17	
LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark	
LIP 248 Standfast Spartelmasse	
DoP No 0217	
Mechanical resistance Compressive strength Flexural strength	C30 F8
EN 13813	
Cementitious screed	

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP 248 Standfast spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse

Underlag

LIP 248 kan udlægges/spartles på tørre og fugtige flader, når disse er afbundet, faste og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks eller andre skillemidler. På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt belægning, skal LIP 248 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

I vådrum skal LIP 248 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning.

En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding. Følgende anbefales:

På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand

På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand

På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand

På malede eller glatte underlag primes forinden med LIP Supergrund. Spartling foretages tidligst når primningen er tør (ca. 1 time).

På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet.

Spartelmassen må ikke have kontakt til vægge, gulv afløb, døre mm. Ved lagtykkelser større end 5 mm, monteres LIP vægkantbånd.

NB: Hvis der afsluttes med epoxy eller anden diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF.

Udendørs: Sugende underlag forvandes grundigt inden spartling. Der må ikke forekomme blankt vand på underlaget. Alternativt svummes underlaget med 1 rumdel LIP 248 og en rumdel LIP Betonbinder fortyndet med vand 1:3. Svummørtlen koster grundigt ned i underlaget. Efterfølgende spartling foretages vådt i vådt. Sker spartling ad flere omgange svummes der mellem hvert nyt lag.

Brugsanvisning

LIP 248 blandes i forholdet 0,18-0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 2,7-3 liter pr. 15 kg sæk.

Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genopføres massen og er nu klar til brug. LIP 248 kan påføres med en glatspartel. Under hærdeprocessen kan spartelmassen skæres, formes og glittes efter behov.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

15 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Grå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP 248 Standfast spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse

Bemærk!

I vådrum skal der altid udføres vandtætning/vådrumssikring ovenpå spartlen.

Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.

Bland ikke større portioner, end der kan anvendes inden for forarbejdningstiden. Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartlen, som er begyndt at afbinde/hærde

Gulvvarme skal være slukket både før, og under støbning.
Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter støbning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdning samt hærdetid.

Spartlen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP 248 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C og 25°C.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.