

LIP 250

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

LIP 250 er både til inden- udendørs brug, og i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 4-30 mm i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekepumpe. LIP 250 er velegnet til rum med gulvarme.




- ▶ CT-C30-F6
- ▶ Fra 4-30 mm i én arbejdsgang
- ▶ Inden- udendørs brug
- ▶ Gangbar efter ca. 2-3 timer
- ▶ Flisebelægning efter ca. 3-4 timer
- ▶ Tæt belægning efter min. 2-4 døgn
- ▶ Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 2-4 døgn
- ▶ Spændingsfattig
- ▶ Pumpbar
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnede til efterfølgende epoxymaling
- ▶ Egnede til gulvarmesystemer
- ▶ Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	1972529
Varenr.:	241006
Emballage	20 kg pose
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	48

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10 C - +25 C
Blandingsforhold	0,19-0,21 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,8-4,2 liter vand pr. 20 kg sæk
Anvendelsestid	15-20 min. ved 20 °C
Gangbar	Efter ca. 2-3 timer ved 20 °C *
Klar til flisebelægning	Efter ca. 3-4 timer ved 20 °C *
Klar til diffusionstæt belægning	Efter min. 2-4 døgn ved 20 °C *
Fugtfølsombelægning (trægulve)	Efter min. 2-4 døgn ved 20 °C *
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20 °C *
Forbrug	Ca. 1,8 kg pr. M ² /mm Ca. 1,8 kg pr. /L = 1800 kg pr. m ³
Trykstyrke (28 døgn)	30-35 N/mm ²
Vedhæftningsstyrke på beton	> 2 N/mm
Flydemål DS/EN 12706	125-135 mm
Afprøvninger DS/EN 13813	CT-C30-F6. RWA100
Slidstyrke rolling wheel DS/EN 13892-5	EC 1 ^{plus} - VERY LOW EMISSION
GEV EMICODE	
Lagring / Teknisk data	Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage



* ved 20 °C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP 250

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Underlag

LIP 250 kan spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslamm. m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². Ved spartling på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

I vådrum skal LIP 250 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Konstateres overfladeslambes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden spartling. En priming skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

Følgende anbefales

På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.
 På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
 På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
 På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.
 Spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time ved 20°).
 Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

På stærkt sugende underlag ved spartling i tynde lag, eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet, kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen. Følgende fremgangsmåde anbefales: 1. lag primer fortyndes 1:5 og 2. lag primer påføres underlaget ufortyndet.

Ved spartling af gulvpartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Det anbefales at bruge LIP Gulvnet 5 på træunderlag, for at minimere risikoen for revnedannelser i overfladen, eller videre op i konstruktionen. (lagtykkelse min. 5 mm)

Spartelmassen må ikke have direkte kontakt til vægge eller tunge konstruktioner. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser over 5 mm. Hvis der spartles ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Brugsanvisning

LIP 250 blandes i forholdet 0,19-0,21 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 3,8-4,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, tilder opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal spartles. LIP 250 er nem at spartle, selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Hvis gulvpartlen efterbehandles med maling, epoxy eller lign., anbefales det at anvende en LIP Pigrulle, således at overfladen fremstår helt jævn. NB: Hvis der afsluttes med epoxy eller anden diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF. Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb, da cementbaseret materiale hælder under vand og kan stoppe afløb.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP 250

Selvnivellerende gulvspartelmasse

Bemærk!

Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem 10-25°C.

Hærdetider forudsætter et udtørningsklima ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter arbejds- og hærdetiden.

Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning.

Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam. Gulvspartelmasser somer begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand.

Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter spartling, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Efter anbrud skalemballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.