

LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende



LIP Puds Finish er CO₂-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-fil dannende overflade. LIP Puds Finish beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør. LIP Puds Finish er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

- ▶ Yder optimal beskyttelse mod vejrlig
- ▶ Vand- og smudsafvisende
- ▶ Holder facaden tør
- ▶ Diffusionsåben
- ▶ Beskytter mod belægninger



DB-nr.:	2048965
Varenr.:	100709
Emballage	12,5 ltr
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	32
Varenr.:	100716
Farve:	Base P
Varenr.:	100723
Farve:	Base M
Varenr.:	100730
Farve:	Base T

Tekniske data	
Bindemiddel	Silikonharpiks
Fortynding	Vand
Glans v. 60°	Ca. 2
Påføring	Pensel, glat rulle eller sprøjte. Første lag kan evt. fortyndes max. 10% med vand. Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand
Påføringstemperatur	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%
Ideal temperatur	10-25°C
Overfladetemperatur	Op til 25°C
Ideal luftfugtighed	40-60%
Berøringstør*	Ca. 1 time
Overmalbar*	Ca. 12 timer
Gennemtør*	Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse
Rækkeevne	Ca. 5-6 m ² /ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt
Lagring	12 mdr. fra produktionsdato ved frostfri opbevaring. Produktet skal beskyttes mod direkte sollys.

LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nypudsede eller vandskurede facaderskal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold.

For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles.

Forbehandling

Eventuelle skader udbedres med egnet mineralisk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.

Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med LIP Eco Clean Flisevask F2. Overfladen rengøres med LIP Grundrens eller højtryksrens.

Brugsanvisning

Matte dispersionsmalinge grundes med ufortyndet LIP Puds Finish.

Teglstensfacader, glansfulde dispersionsmalinge, silikatmaling og puds grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand.

Kalksandstensfacader grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand.

Første lag skal fortyndes med 10% vand.

Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand.

Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat LIP Grundrens.

Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.

Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.

Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber.

Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Emballage

12,5 ltr. plastspand.

Farve

Puds Finish er som standard hvid ca. NCS S0300-N og baserne kan tones i de fleste NCSS toner.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablåd



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.



LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende

Bemærk!

Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugsevne. Farver med lysreflektion lavere en 20% - på isolering mørkere end NCS S 6000-N, på teglsten mørkere end NCS S8000-N gives der ikke farvegaranti.

Udendørs arbejde med maling bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +10°C og +25°C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under +5°C skal facader afdækkes.

Udvendig maling i kolde og fugtige perioder frarådes.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.