

LIP Montage

Snabbhärdande och flexibelt montagelim



LIP Montagelim är ett snabbhärdande och flexibelt montagelim som fäster på de flesta material, t.ex. glas, speglar, metall, betong, tegel, keramik mm. Lämpligt för limning av många olika byggmaterial. Kan användas både inom- och utomhus och kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger. LIP Montagelim kan användas som dilatationsfog vid keramik beläggning i utrymmen för lätt industri. LIP Montagelim kan användas på natursten.

- ▶ Fri från ftalater
- ▶ Användning inom- och utomhus
- ▶ Luktfrött
- ▶ Övermålningsbart
- ▶ Som dilatationsfog
- ▶ Temperaturbeständigt
- ▶ Mycket låga emissioner
- ▶ Till natursten
- ▶ Registrerade i BVB, SundaHus, Basta, Svanen EcoLabel och DGNB



Färg	Innehåll	Art.nr.
Vit	290 ml	71009
Grå	290 ml	71023

Tekniska data	
Skinnbildning	Ca. 10-15 min.
Volymbortfall	Mindre än 3,5%
Densitet	1,46 g/ml
Materialåtgång	Fogbredd i mm x fogdjup i mm = Materialåtgång i ml/m. (se Kalkylator på lip.dk eller LIP's app)
Shore (hårdhet)	Shore 60, ISO 868
E-modul 100%	1,3 N/mm ²
Brottförlängning	230%
Elasticitet	+/- 20%
Vulkaniseringssystem	Fukthärdande
Genomhärdning	2-3 mm/24 timmar
Temperaturbeständighet	-40°C - +90°C
Användningstemperatur	+5°C - +40°C
Fog Rörelse	20%
Förvaring / Teknisk data	Max?. 24 mån. från tillverkningsdatum i öppnat emballage. Förvaring frostfritt
Förvaring / Arbetsmiljö	Min. 24 mån. från tillverkningsdatum i öppnat emballage. Förvaring frostfritt

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP Montage

Snabbhärdande och flexibelt montagelim

Underlag

LIP Montagelim kan användas när underlaget är torrt, fast och fritt från släppmedel.

Här rekommenderas att alltid göra ett vidhäftningstest för att fastställa produktens lämplighet på materialet.

Det krävs normalt ingen primning av underlaget.

OBS! LIP Montagelim rekommenderas inte för fogar som konstant utsätts för vatten eller i simhallar där vattnet innehåller klor.

Bruksanvisning

Limytorna ska vara fasta, rena, torra och fettfria. LIP Montagelim appliceras på materialen, som pressas ihop.

Om LIP Montagelim används som dilatationsfog följs gällande regler/rekommendationer på området.

Före fogning med LIP Montagelim täcks kanterna och man säkerställer att en 3-punkts häftning inte kan uppstå. Det kan man åstadkomma med t ex bottningstejp eller bottningslist. Bottningslist eller bottningstejp får inte primas.

LIP Montagelim appliceras med foggpistol som passar för patronen. Fogarna fylls helt och jämnas ut med en våt träpinne.

Utförande av Fogarna ska fyllas och stå i proportion till plattornas yta och användning.

Fogen är utformad så att den inte är djupare än plattorna, och så att vatten inte kan samlas på ytan. Fogar längs vertikala gränser ska göras med lutning bort från den vertikala ytan.

Rengöring

Verktyg rengörs och fogmassa tas bort med t ex aceton. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt eller med silikonborttagare. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Emballage

290 ml. patroner. Skall förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Vit och grå.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

OBS!

Fogmassan härdar långsammare vid låg temperatur och fuktighet.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk