

LIP Hybrid Fugemasse

Premium hybrid fugemasse



LIP Hybrid fugemasse er en højelastisk fugemasse, der er fri fra phthalat-, tin- og opløsningsmiddel. LIP Hybrid Fugemasse er specielt udviklet som et universelt tætningsmiddel til tætning af konstruktion og ekspansionsfuger og gulvfuger, hvor ekstreme lave emissioner er påkrævet. LIP Hybrid Fugemasse har god modstand mod UV, vejr og vand

- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater, tin og opløsningsmiddel
- ▶ DS/EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM
- ▶ DS/EN15651-4 PW-EXT-INT-CC-25LM
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Kan males
- ▶ Stor elasticitet
- ▶ Lav emission
- ▶ Særdeles aldersbestandig
- ▶ Klæber perfekt uden primer på de fleste, endda fugtige, overflader
- ▶ Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer
Hvid	290 ml	70181	2480217

Tekniske data	Farvet
Hindedannelse	30 min (@25°C, 50% RH)
Vægtfylde	1,46 g/ml
Shore A	28
E-modul 100%	Ca. 0,60 N/mm ²
Brudforlængelse	850%
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. Se forbrugsberegner på lip.dk
Fugebevægelse	25%
Arbejdstemperatur	+5°C - +40°C
Gennemhærdning	2 mm/24 timer
Temperaturbestandighed	-30°C til 70°C
Trækstyrke	1,40 N/mm ²
Afprøvninger	DS EN 15651-1, DS EN 15651-4 GEV EMICODE EC 1+
Lagring	18 mdr. fra produktionsdato
Fugebredde	Fugedybde
3-4 mm	4-5 mm
6 mm	6 mm
8 mm	6 mm
10 mm	8 mm
15 mm	10 mm
20 mm	12 mm
25 mm	15 mm

LIP Hybrid Fugemasse

Premium hybrid fugemasse

Underlag

LIP Hybrid Fugemasse kan bruges, når underlaget er tørt, fast, rene fri for fedt og støv. Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen primning til de fleste ikke-porøse underlag .

Brugsanvisning

Inden fugning med LIP Hybrid fugemasse, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes. LIP Hybrid Fugemasse pålægges med fugepistol på rene, tørre og fedtfrie flader. Fugerne fyldes helt op og inden for 10 minutter kan overfladen efterglittes med en sæbe/vand-mættet fugepind. Frisk overskydende masse fjernes med acetone eller rensebenzin. Afhærdet fugemasse fjernes med barberblad eller hobbykniv.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

Rengøring

Værktøj rengøres med LIP Renseserviett og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Emballage

290 ml patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Hvid

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Fugemassen hærdet langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.