

Glasfibernet 105 GN

Extra drag- och rivtålig, spricköverbyggande glasfiberväv som tillägsarmering för avjämningsmassor, fästmassa, spackelmassor och puts.



- ▶ För inomhus och utomhus bruk
- ▶ För väggar och golv
- ▶ Spricköverbyggande
- ▶ Lämplig till golvvärme
- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Hög Draghållfasthet
- ▶ För fasta konstruktioner
- ▶ Bjälklagsförstyvande

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 8 veckor. Lättbetongelement. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktkinnehåll på upp till 0,5 %. Regelkonstruktioner enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, fibergipsskivor, cementbaserade våtrumsskivor. LIP Supergrund (OBS - ej på fuktbelastade golvytor) ska användas metal, gjutasfalt, epoxy, keramik, natursten och liknande underlag.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor.

Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm.

Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP K1 Klinkerrens/LIP G1 Grundrens.

Befintliga målade ytor (ej epoxi) och vinyl mattas ner med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund (se datablad). Befintliga färgskikt (ej epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP G1 Grundrens. Vid andra släta och täta underlag används LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller.

Torktiden är cirka 1 timme vid 20°C.

Vid starkt sugande underlag inomhus bör ytan primas med LIP Primer 54 Koncentrera Lättbetong: 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips och träunderlag: Konserverad/oförtunnad primer.

Övriga underlag se Primer 54 produktblad.

Starkt sugande underlag utomhus skall förvattnas (ej fritt vatten).

Bruksanvisning

LIP Fibernet ska läggas på hela golvytan och avslutas ca 20 mm från väggar och med utklipp för ex avloppsrör, ytterhörn, pelare etc.

Nätet ska överlappas minst 50 mm. På träbjälklag ska nätet fästas med t ex häftklammer utmed kanterna för att ligga dikt an mot t ex spånskiva.

På övriga underlag ska nätet ligga plant innan flytspackling utförs, (små klickar av handspackel kan hjälpa till att hålla nätet på plats.)

På vägg ska nätet överlappa minst 50 mm.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda LIP Kantband med tejp (artikel 30601035) så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

Art nr:	33008
Förpackning:	25 x 1 M
Färg:	Gul
Antal per pall:	30

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Vikt/rulle	13,5kg/kg)
Vikt/m ²	Ca 540g /m ²
Material	Glasfiber
Brotstyrka (i dess riktning)	Maximalt 20 mm
Lagring / Teknisk data	12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning. Ska förvaras stående.