

# LIP 745

## Golv- och vägglim

Alroundlim med kraftigt våthugg och kort öppentid.

LIP 745 är ett snabbhärdande och vattenbaserat golv- och vägglim med ett kraftigt våthugg. Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl. Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, PVC-fria golv, vissa typer av "gummigolv", kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida.



- ▶ Kraftigt våthugg
- ▶ PVC-fria golv
- ▶ Kort öppentid
- ▶ Homogen vinyl
- ▶ Vinyl med skum- eller vävbaksida
- ▶ Kork med PVC-baksida
- ▶ Nålfilt, mattor med latex- eller PVC-baksida
- ▶ Vissa "gummigolv"
- ▶ Underlag ≤ RF 85 % (enligt GBRs limguider)



Art nr:	610000
Förpackning:	10 liter.
Färg:	Ljusgul. Härdat lim, beige.
Antal per pall:	44

Teknisk data	
Typ	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Applicerings temperatur	18- 25° C
Torrhalt	Ca. 70%
Densitet	Ca. 1,3 kg/liter
Emissioner	Emicode EC1 PLUS samt M1
Beständighet	God beständighet mot mjukgörarvandring
Belägningsbar	Efter 5 - 15 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag*
Lagring	12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt
Materialåtgång:	
Vinyl, homogen	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Vinyl med skumbaksida	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Vinyl med vävbaksida	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Vinylplatta	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Nålfilt	3 - 4 m <sup>2</sup> /liter
Textil	3 - 4 m <sup>2</sup> /liter
Korkgolv med PVC-baksida	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Gummigolv	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter
Klorfritt	ca. 4 m <sup>2</sup> /liter

\*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C

# LIP 745

## Golv- och vägglim

### Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Limmet appliceras med limspridare på sugande och icke sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 till 25 °C. Underlaget får ej överstiga ≤ 85% RF, samt luftfuktigheten bör ej överstiga 65 % RF.

**OBS!** Följ golvtilverkararens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr avsedd att stoppa den kapillära fuktvandringen. Vid användning av anhydridspackel (gipsbaserade spackel) kontakta gällande materialleverantör. Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

### Förbehandling

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar och dragstyrkor.

### Bruksanvisning

Följ golvtilverkararens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C. Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspridare. Limning på sugande underlag, betong, avjämningsmassa och spånskiva.

#### På sugande underlag

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet.
- ▶ Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

#### På svagt sugande underlag med täta beläggningar:

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min.\*).
- ▶ Därefter läggs båderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

#### Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar:

- ▶ För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst 1,5 mm, beroende på golvavjämningsmassa, låt spacklet torka helt.
- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

#### Alternativ lösning vid icke sugande underlag:

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min.\*).
- ▶ Därefter läggs våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

#### Limning på vägg:


Förberedelser: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor mm.

**OBS!** Väggmattor ska alltid våtlimmas.

- ▶ Rör om limmet väl.
- ▶ Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Applicera inte lim på större ytor än att väggmattan kan monteras i vått lim.
- ▶ Montera mattan enligt mattfabriantens anvisningar.
- ▶ Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut och erforderlig vidhäftning uppnås.



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.lip.dk](http://www.lip.dk)



# LIP 745

## Golv- och vägglim

### Färg

Ljusgul. Härdad lim, beige.

### Rengöring

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

### Förpackning

10 L plasthink

### Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se [www.lip.dk](http://www.lip.dk) eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70.

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

*LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.lip.dk](http://www.lip.dk)*