

LIP 769

Parkettlim

Är ett snabbhärdande och elastiskt parkettlim.

LIP 769 används till limning av stav- och mosaikparkett, lamellparkett och massiva golv (ej kubbgolvs) mot underlag av trä, betong, stål och aluminium. Kan användas i konstruktioner med upp till 85 % relativ fuktighet.



- ▶ Stavparkett
- ▶ Mosaikparkett
- ▶ Lamellparkett
- ▶ Massiva golv



Art nr:	610031
Förpackning:	8 L. 2 påsar i plasthink.
Färg:	Ekfärgad. Härdat lim ekfärgat.
Antal per pall:	33

Teknisk data	
Typ	SMP. Innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel. Härdar vid reaktion med luftens fuktighet.
Appliceringstemperatur	18- 25° C
Torrhalt	100%
Beläggingsbar	0 - 30 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag*
Densitet	Ca. 1,7 kg/liter
Emissioner	Emicode EC1 och M1
Lagring	18 mån. i öppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.
Materialåtgång:	
Minst 1,0 liter/m ² vid en relativ fuktighet över 65 % RF, limmet appliceras så att man får en heltäckande limfilm mot underlaget. Minst 0,5 liter/m ² vid en relativ fuktighet under 65 % RF.	

*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C

LIP 745

Golv- och vägglim

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Arbetstemperatur 18 - 25 °C.

Kan användas i konstruktioner med upp till 85 % relativ fuktighet, ska ej användas på ytor med tillskjutande fukt. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Planheten ska vanligtvis vara Klass: 2A ± 2 mm på en mätsträcka på 2 meter - lamellparkett och lång stavparkett kräver ett planare underlag än t.ex. mosaikparkett. Luftfuktigheten vid montering samt vid användning av golvvärme se golvleverantörens anvisningar. Vid konditionering och läggning ska temperatur och luftfuktighet vara det samma som utrymmet ska ha i framtiden.

Befintligt underlag ska uppfylla golvleverantörens anvisning, alternativt avjämnat med en golvavjämningssmassa som har god ythållfasthet. Draghållfastheten i underlaget ska vara minst 1,5 MPa. För limning av massiv parkett krävs minst 2,0 MPa i draghållfasthet, samt max RF 65 % i underlaget.

OBS! Följ golvtilverkarers anvisningar. Det får inte förekomma arbete med vattenbaserade produkter (t.ex. målning, tapetsering o. likn.) i rummet.

Förbehandling

Vid behov ex slamskikt rengörs ytorna mekaniskt och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt dragstyrkor.

Bruksanvisning

Limmet appliceras med en limspidare, parketten monteras direkt i det våta limmet, som trycks fast ordentligt. Lim får inte pressas upp mellan stavar/plank eller i fjäder och not. Kontrollera vid montering att det är full kontakt med lim mellan ytorna.

Efterbehandling

Eventuell ytbehandling av parkettstavar får ske tidigast 48 timmar efter läggning.

Rengöring

För att skydda händerna använd skyddshandskar. Lim på hud kan avlägsnas med T-Röd, tvätta därefter med vatten och tvål. Verktyg rengörs med sprit medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

Färg

Eckfärgad. Härdad lim, ekfärgat.

Förpackning

8 L - 2 påsar i plasthink.

Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk