

# LIP 756

## Linoleumlim

### Linoleumlim med kraftigt våthugg

**LIP 756** är ett vattenbaserat lim för våtlimning av linoleum och textilmattor med baksida av typ filt eller juteväv, ej skum- eller PVC-baksida, på sugande underlag som t ex betong, träfiberplattor och cementbaserade avjämningsmassor. LIP 756 har ett kraftigt våthugg och når snabbt en hög styrka.



- ▶ Kraftigt våthugg
- ▶ Lång öppentid
- ▶ Linoleum med jutebaksida
- ▶ Kork utan PVC-baksida
- ▶ Textilmattor, mattor med baksida av filt eller juteväv
- ▶ Nålfilt



Art nr:	610024
Förpackning:	10 L i plasthink.
Färg:	Ljusgul. Härdat lim, beige.
Antal per pall:	44

<b>Tekniska data:</b>	
Typ	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Applicerings temperatur	18-25°C
Torrhalt	ca. 75%
Densitet	ca. 1,3 kg/liter
Emissioner	M1
Beläggingsbar	5 - 15 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag*
Lagring	12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.
<b>Materialåtgång:</b>	
Linoleum	3,5 m <sup>2</sup> /liter
Nålfilt	3 - 4 m <sup>2</sup> /liter
Textil	3 - 4 m <sup>2</sup> /liter
Kork	3 - 4 m <sup>2</sup> /liter

\*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C

# LIP 756

## Linoleumlim

### Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Limmet appliceras med limspridare på sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 °C - 25 °C. Underlaget får ej överstiga 85 % RF samt luftfuktigheten bör ej överstiga 65 % RF.

**OBS!** Följ golvtillverkarens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr avsedd att stoppa den kapillära fuktvandringen.

Vid användning av anhydridspackel (gipsbaserade spackel) kontakta gällande materialleverantör.

Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

### Förbehandling

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar.

### Bruksanvisning

Följ golvtillverkarens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C.

Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspridare.

#### På sugande underlag:

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet.
- ▶ Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

#### Limning på icke-sugande underlag med täta beläggningar:

För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst 1,5 mm beroende på golvavjämningssmassa, låt spacklet torka helt.

- ▶ Limmet appliceras med en limspridare.
- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

### Efterbehandling

Smälttråd ska inte monteras före det att limmet är genomhärdat och linoleumvådernas rörelser har upphört.

Normalt efter 1 - 2 dagar.

### Färg

Ljusbeige. Härdat lim, Beige

### Rengöring

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått.

Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

### Förpackning

10 L plasthink.

### Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se [www.lip.dk](http://www.lip.dk) eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

#### LIP Sverige AB

Korgvidegränd 1-3 | 162 44 Vällingby | Tel. 08-25 00 70

[www.lip.dk](http://www.lip.dk) | [infosverige@lip.dk](mailto:infosverige@lip.dk)



- när man bygger på kvalitet!