

LIP Acrylfuge

Vandbaseret acrylfuge med minimalt svind



LIP Acrylfuge er en vandbaseret fugemasse til indendørs fugning, omkring vinduer og døre, ved fodlister og karme, imellem gipsplader og andre bygningsdele. Kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper, når fugen er gennemhærdet, test inden brug. Tåler ikke konstant vandpåvirkning. LIP Acrylfuge anvendes på rene og tørre samt fedtfrie overflader.

- ▶ DS/EN 15651-1
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Fleksibel
- ▶ Som lydfuge
- ▶ Primerfri
- ▶ Overmalbar
- ▶ Meget lave emissioner



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer
Hvid	300 ml	70132	4844734

Tekniske data	
Hindedannelse	Ca. 10-15 min.
Volumensvind	Ca. 15%
Vægtfylde	1,65 g/ml
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. (se forbrugsberegner på lip.dk)
Elasticitet	+/- 15%
Vulkaniseringssystem	Afdampning af vand
Gennemhærdning	2-3 mm/24 timer
Temperaturbestandighed	-25°C til +80°C
Anvendelsestemperatur	+5°C til +40°C
Lagring / Teknisk data	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit
Lagring / Arbejds miljø	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Acrylfuge

Vandbaseret acrylfuge med minimalt svind

Underlag

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. LIP Acrylfuge kan anvendes uden primer på de fleste overflader som glas, aluminium, træ, beton, mursten m.m. Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% acrylfugemasse og 50% vand. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver. Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.

Brugsanvisning

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. LIP Acrylfuge påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol. Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet fugepind, våd svamp eller våd klud, senest 5 - 10 minutter efter påføring.

Fugedimensionering

Fuger hvortil der anvendes LIP Acrylfuge bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 15%. Fugemassen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde være min. 7,5 mm og fugedybden normalt halvdelen af fugebredden, men kun op til 12 mm. Der anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fugedybde.

Rengøring

Værktøj rengøres - og fugemasse fjernes - med f.eks. varmt vand. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Emballage

300 ml. patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Hvid.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Fugemassen hærdner langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.