

LIP 756

Linoleumlim

Linoleumlim med kraftig klæbeevne

LIP 756 er en vandbaseret lim til vådlimning af linoleum og tekstiltæpper med bagside af filt eller jutevæv, ikke skum- eller PVC-bagside, på sugende underlag som f.eks. beton, træfiberplader og cementbaserede spartelmasser.

LIP 756 er kraftigt klæbende og opnår hurtigt en høj styrke.



- ▶ Kraftig klæbeevne
- ▶ Lang åbningstid
- ▶ Linoleum med jutebagside
- ▶ Kork uden PVC-bagside
- ▶ Tekstiltæpper, tæpper med bagside af filt eller jutevæv
- ▶ Nålefilt



DB-nr.:	2140818
Varenr.:	610024
Emballage	10 ltr.
Farve:	Lysegul. Hærdet lim, beige.
Antal pr. palle:	44

Tekniske data	
Type	Vandbaseret copolymer-spredning
Påføringstemperatur	18- 25° C
Tørstofindhold	Ca 75%
Vægtfylde	Ca. 1,3 kg/liter
Emissioner	M1
Kan belægges efter	5 - 15 min. afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlag*
Opbevaring	12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit
Materialeforbrug:	
Linoleum	ca. 3,5 m ² /liter
Nålefilt	ca. 3 - 4 m ² /liter
Tekstil	ca. 3 - 4 m ² /liter
Kork	ca. 3 - 4 m ² /liter

*) Alle tørretider er baseret på 50 % Rf og en temperatur på 20° C

LIP 756

Gulv- og væglim

Underlag

Underlaget skal have stor bæreevne uden gennemgående revner, og skal rengøres grundigt for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Limen påføres med en limspreader på sugende underlag. Ved påføring skal lim og underlag have en temperatur på 18 °C og 25 °C. Underlaget må ikke overstige 85 % Rf, og luftfugtigheden må ikke overstige 65 % Rf.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger.

Kontakt LIP, hvis du anvender en alkaliforsegler, der er beregnet til at stoppe den kapillære fugtvandring. Ved brug af anhydridspartelmasse (gipsbaseret spartelmasse) skal du kontakte den relevante materialeleverandør. Ved beton med lav VCT-værdi, under 0,43, i betonen skal du kontakte LIP.

Forbehandling

Alt efter behov rengøres overfladerne med LIP K10 Eco Clean Klinkerens eller LIP G10 Eco Clean Grundrens. Bortslib og støvsug slamlaget. Fjern løse partier. Når du spartler, skal du følge spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå de rette betingelser.

Brugsanvisning

Følg gulvproducentens anvisninger. Lim, belægning og underlag bør have en minimumstemperatur på mindst 18 °C. Omrør altid limen. På gulve påføres limen med en limspreader.

På sugende overflader

- ▶ Læg banerne direkte i den våde lim.
- ▶ Derefter justeres banerne på plads og gnides fast.
- ▶ Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
- ▶ Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle.

Limning på ikke-sugende underlag med tætte belægnings:

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi en spartling af gulvet på mindst 1,5 mm, afhængigt af gulvafretningsmassen. Lad spartelmassen tørre helt.

- ▶ Limen påføres med en limspreader.
- ▶ Læg banerne direkte i den våde lim og gnid dem fast.
- ▶ Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
- ▶ Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle.

Efterbehandling

Der må ikke monteres smeltetråd, før limen er gennemhærdet, og linoleumsbanernes bevægelser er stoppet. Normalt efter 1 - 2 dage.

Rengøring

Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens limen stadig er våd. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask.

Generelt

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol for at opfylde branchens krav. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejdsmetoder ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. For yderligere oplysninger se www.lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.