

LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse



LIP Håndspartel Let er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med god fyldeevne og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Anvendes indendørs til glatspartling af vægge og lofter i tørre rum af puds, beton, letbeton, gipsplader og fibergips. Med en kornstørrelse på højst 0,3 mm er LIP Håndspartel Let velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling med f.eks. maling, væv o.lign.

- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater
- ▶ Kornstørrelse op til 0,3 mm
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Let at arbejde med
- ▶ Overmalbar
- ▶ Let at slibe
- ▶ Færdigoprørt
- ▶ Minimalt svind



DB-nr.:	5891560
Varenr.:	30037
Emballage	10 ltr.
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	44 x 10 ltr.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Forbrug	Ca. 1,0 ltr. / m ² / mm
Lagtykkelse	0-10 mm i én arbejds gang
Kornstørrelse	Optil 0,3 mm
Tørretid*	Overfladetør: Ca. 1-3 timer v. 20°C Gennemtør: Ca. 24 timer v. 20°C
Lagring / Teknisk data*	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø*	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse

Underlag

LIP Håndspartel Let kan benyttes til spartling af letbeton, beton, puds, gips m.m. På gipsplader o. lign. anbefales det at følge producentens anvisninger for spartling af disse underlag.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udbløstringsmidler. Overfladen slibes.

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1:10

Brugsanvisning

LIP Håndspartel Let er klar til brug og påføres med spartel, stålbræt eller med maskine. Efterglitning foretages med spartel.

Ved spartling af dybe huller eller revner skal LIP Håndspartel Let påføres ad flere gange. Bemærk at LIP Håndspartel Let skal være tør før nyt lag påføres. Til udfyldning af større huller tilsættes ca. 10% cement.

Når LIP Håndspartel Let er tør efter ca. 24 timer, afhængig af lagtykkelse, kan overfladen slibes. Inden videre behandling anbefales det at prime den spartlede overflade med LIP Primer 54, der derved sikrer den bedst mulige vedhæftning af f.eks. maling.

I vådzone skal reglerne følges for spartling af overflader. Her anbefales det kun at benytte cementbaseret spartel som f.eks. LIP 300/310/320/350/360 eller LIP Vådrumsspartel færdigoprørt.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i varmt vand.

Emballage

10 liter plastspand. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Grå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

LIP garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugers arbejdsforhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.



LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse

Bemærk!

LIP Vådrumsspartelskalopbevares tørt, køligt og frostfrit.

LIP HåndspartelLet skalvære tør før nyt lag påføres.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og revnedannelser.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.