






























LIP FUGEMASSE 0-5 MM

			
HVID	PERLEHVID	CEMENT GRÅ	MANHATTAN
			
FLISEGRÅ	GRÅ	JASMIN	LYS BEIGE
			
BAHAMABEIGE	BRUN	SORT	











LIP KLINKEFUGE 5-20 MM

			
RÅHVID	MANHATTAN	GRÅ	KOKSGRÅ
			
JASMIN	BAHAMABEIGE	BRUN	

LIP MULTIFUGE 2-20 MM

			
HVID	PERLEHVID	CEMENT GRÅ	MANHATTAN
			
FLISEGRÅ	GRÅ	KOKSGRÅ	JASMIN
			
SAND	LYS BEIGE	SORT	

LIP SANITETSSILICONE

			
TRANSPARENT	HVID	RÅHVID	PERLEHVID
			
CEMENT GRÅ	MANHATTAN	GRÅ (passer også til FLISEGRÅ)	KOKSGRÅ
			
JASMIN	LYS BEIGE	SAND	BAHAMABEIGE
			
BRUN	SORT		

Bemærk: Farverne er udelukkende vejledende, da det ikke er muligt at gengive de korrekte farver, hverken på print eller skærm. Rekvider derfor altid et farvekort fra LIP!

Årsager til farvenuancer i cementbaserede fugemasser

Farvenuancer i fuger kan forekomme når indfarvede cementbaserede fuger påvirkes forskelligt under fugning eller afhærdning.

Den hyppigste årsag til forekomst af farvenuancer i fuger er uens tørring/hærdning, og ukorrekt hydration af cementen i fugematerialet.

I beton som også består af cement ses dette fænomen også. På betonindkørsler, betonplader og lignende, kan der opstå misfarvninger og skyggedannelser. Dette er en accepteret kendsgerning i forbindelse med beton, men da cementbaserede fuger primært bruges til dekorative formål er farvenuancer af indlysende årsager uønskede.

Risikoen for uens farvede fuger kan reduceres til et minimum ved at tilstræbe følgende:

- ▶ Fliseklæben skal være tilstrækkelig afhærdet og fri for restfugt, inden fugning.
- ▶ Fugebredde - og dybde skal så vidt det er muligt udføres så ensartet som muligt for at undgå uens udtørring.
- ▶ Brug altid kun koldt, rent vand og opbevar altid fugematerialerne ved temperaturer imellem 10 og 25° C.
- ▶ Tilsæt aldrig mere vand til fugemassen efter blanding, evt. omrør for genaktivering af smidighed.
- ▶ Forvand altid sugende porøse fliser grundigt inden fugning, men efterlad ikke vand i fugerne.
- ▶ Tillad fugemassen at sætte sig ordentlig inden afvaskning begynder.
- ▶ Overskydende fugemasse fjernes med en hårdt opvredet svamp med små, tætte porer. Anvend en viskosesvamp til afvaskning.
- ▶ Brug et minimum af vand under afvaskning af fugerne.
- ▶ Undgå at fuge på underlag eller i rum med en temperatur over 30° C eller under 5° C.

Omstændigheder som giver en væsentlig forøget risiko for uens udtørring, cementhydration eller farvevariation i fugerne:

- ▶ Varierende vand til pulver forhold mellem blandinger.
- ▶ En overdosering af vandmængde ved blanding af fugemateriale.
- ▶ Manglende henstand af fugemasse i 5 minutter, og manglende genoprøring inden brug.
- ▶ Varierende temperatur og fugtforhold ved fugning.
- ▶ For tidlig fugning efter støbning/pudsning/fliselægning.
- ▶ Uens brænding af fliser og uens sugende flisekanter samt delvis glasering på flisekanter.
- ▶ Fugning direkte ovenpå afstandsmålere eller flisekryds.
- ▶ Mangelfuld fjernelse af ophobet fliseklæb imellem fliserne inden fugning.
- ▶ Fugning i delvis skygge eller i delvis direkte sollys.
- ▶ For tidlig afdækning efter fugning.
- ▶ Brug af oliebaserede produkter til polering af fugerne inden de er tilstrækkeligt afhærdede.

For yderligere information henvises til:

