

# LIP Flexicol

## Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.



- ▶ D2-E-S2
- ▶ Højfleksibel færdig oprørt fliseklæb
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Let og smidig konsistens
- ▶ Lagtykkelse op til 10 mm



DB-nr.:	<b>1 kg: 1574045 4 kg: 1574052 15 kg: 1574078</b>
Varenr.:	<b>1 kg: 1574045 4 kg: 1574052 15 kg: 1574078</b>
Emballage	1, 4 og 15 kg spande
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	<b>144 x 4 kg 44 x 15 kg</b>

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5 °C - +30 °C
Blandingsforhold	Færdigoprørt
Forbrug	1,6 - 4 kg afhængig af fliestørrelse og underlag Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App
Anvendelsestid	Ca. 5 timer ved 20°C
Åbentid	Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar/Fugning	Efter 1-2 døgn afhængig af temperatur, underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 10 mm
Aftræksstyrke, beton	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aftræksstyrke, vådalgring	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Afprøvninger	DS EN 12004/2: D2-E-S2 GEV EMICODE: EC 1 <sup>plus</sup> - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage (frostfrit)

\* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

# LIP Flexicol

## Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb

### **Underlag**

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på op til 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumpsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberameret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

### **Forbehandling**

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsomstøv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslambortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinylmatteringes med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.

Fibergips, kalciumpsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

### **Brugsanvisning**

LIP Flexicol påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes, og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrider på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af temperatur og underlagets sugeevne. Ved klæbning af tynde fliser / mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved indendørs montering af fliser, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag.

Ved montering af fliser med kilesystemeller større end 300x300 mm samt, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse fliser.

Dobbeltklæbningsmetoden (Bagsmøring) kan udføres som et tyndt, jævnt lag fliseklæber med glat spartel. Ved anvendelsen af 4 x 4 eller 6 x 6 mm tandspartel til bagsmøring trækkes fliseklæber først på med den glatte side, derefter trækkes igennemmed tandsiden. Hermed opnås sikkerhed for en ensartet lagtykkelse. Det er vigtigt at tandspartelribber på flisens bagside er parallelle med tandspartelribberne på underlaget. Eller ribberne på flisens bagside glittes med den glatte side af spartlen til en plan overflade.

Ved flisestørrelse over 900x900 mm anbefales LIP XXL storformat fliseklæb eller LIP hurtighærdende fliseklæb, hvor LIP multibinder iblandes.

### **Rengøring**

Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen, fjernes let inden afbinding med skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

### **Generelt**

LIP produkter er løbende under intern såvelsom ekstern kvalitetskontrol. Udenfor denne produktinformation henviser vi til

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsværelse ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### **Henvisning**

Sikkerhedsdatablad

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse ersatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*

# LIP Flexicol

## Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb

### Bemærk!

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.  
Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler.

Ved montering af storformatfliser anbefales det at vente yderligere 1-2 døgn før fugning for at minimere risiko for misfarvede fuger på grund af restfugt i fliseklæben.

Vær opmærksom på fliser med slípmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til fliser med slípmiddel på bagsiden, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slípmidlet, og sikre en god vedhæftning.

Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.

Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter flisemontering, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5 °C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Det anbefales, at fliserne opbevares ved stuetemperatur og tempereres inden lægning, for at undgå mulig kondensdannelse på flisernes bagside.

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse ersatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*