

LIP Finbetong

Cementbaseret murbruk



LIP Finbetong används till avjämning och lagning av mindre golv, gjutningsarbeten, betongreparationer, fastgjutning av stolpskor, sockelputs, fogning m.m. Kan användas både inom- och utomhus. Skiktthjocklek vid avjämning högst 60 mm. I samband med våtzone/vattenbelastade områden ska LIP 275 appliceras med ett godkänt tätskiktssystem.

- ▶ CT-C40-F6
- ▶ Från 10-60 mm skiktthjocklek
- ▶ Användning inom- och utomhus
- ▶ Betongreparationer
- ▶ Gjutning av plintar
- ▶ Gjutningsarbeten
- ▶ Till avjämning av mindre golv



Art nr:	10258
Emballage:	20 kg säck
Färg:	Grå
Antal per pall:	56

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Blandningsförhållande	1,8 liter vatten till 20 kg.
Bearbetningstid	Ca. 1 timme vid 20°C
Gångbar	Efter ca. 24 timmar vid 20°C
Skiktthjocklek	10-60 mm
Klar för plattsättning	Efter ca. 7 dygn vid 20°C
Klar för tät beläggning	Efter uttorkning
Full belastning	Efter 28 dygn ved 20°C
Materialåtgång	Ca. 21 kg per m ² /cm
Densitet	Ca. 2,1 kg/liter färdigblandat
Tryckstyrka (28 dygn)	30 N/mm ²
Provningar enligt:	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 12 mdr. i oöppnat emballage**
Lagring / Arbetsmiljö	Min. 12 mdr. i oöppnat emballage***

* vid 20° C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

** Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

*** Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

LIP Finbetong

Cementbaseret murbruk

Underlag

LIP Finbetong kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm.

LIP Finbetong kan läggas i fasta konstruktioner med betong eller cementunderlag, eller flytande konstruktioner på folie eller liknande.

Minimum 10 mm i fasta konstruktioner, för flytande konstruktioner min 45 mm.

Direkt på underliggande betong m.m. måste hela konstruktionen vara torr innan en tät beläggning appliceras.

Förbehandling

Borttagning av fett och tvålorester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

Bruksanvisning

20 kg LIP Finbetong blandas med ca. 1,8 liter rent, kallt vatten. Varmt vatten kan leda till ökad risk för sprickbildning. En effektiv blandning utförs i en sluten blandmaskin eller i en balja/hink med bormaskin. Bearbetningstiden för LIP Finbetong är ca. 1 timme. Blandning, utläggning och avjämning ska ske i ett arbetsmoment. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom bearbetningstiden. Högre temperatur förkortar bearbetningstiden och lägre temperatur fördröjer den.

Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid vanlig betonggjutning. Som flytande konstruktion ska skiktjockleken vara minst 35 mm. I samband med våtrum ska skiktjockleken vara minst 45 mm. Den flytande konstruktionen ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter $\varnothing$ 5mm.

Mot väggar och fasta inredning ska LIP Kantband (eller heter den dämplist) användas.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hållas ut i avlopp, då cement-baserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

Förpackning

Plastlaminerad papperssäck på 20 kg

Färg

Grå.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk



LIP Finbetong

Cementbaseret murbruk

OBS!

Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.

En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmasa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.

LIP Finbetong får inte blandas med andra cementprodukter eller andra tillsatsmedel

Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.

Golvvärmens ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se [lip.dk/konstruktioner/arbetsråd](http://lip.dk/konstruktioner/arbetsrad)

Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk