


LIP Flexicol

Færdigoprørt, højfleksibel fliseklæb og pladelim

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.



- D2-E-S2
- Højfleksibel færdig oprørt fliseklæb
- Indendørs brug
- Let og smidig konsistens
- Lagtykkelse op til 10 mm



DB-nr.:	1 kg: 1574045 4 kg: 1574052 15 kg: 1574078
Varenr.:	1 kg: 31075026 4 kg: 31075027 15 kg: 3107528
Gl. Varenr.:	1 kg: 1574045 4 kg: 1574052 15 kg: 1574078
Emballage	1, 4 og 15 kg spande
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	144 x 4 kg 44 x 15 kg

17 Bostik A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark LIP Flexicol DoP No 0007	
Bond strength	≥ 1 N/mm²
Initial tensile adhesion strength	≥ 1 N/mm²
Durability	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat aging	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1 N/mm²
Tensile adhesion strength after increased temperature	≥ 1 N/mm²
EN 12004 + A1 NB 1289	
Dispersion based adhesive with extended open time for internal tiling.	

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Blandingsforhold	Færdigoprørt
Forbrug	1,6 - 4,8 kg afhængig af flisestørrelse og underlag Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App
Anvendelsestid	Ca. 5 timer ved 20°C
Åbentid	Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar/Fugning	Efter 1-2 døgns afhængig af temperatur, underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning	Efter 7 døgns ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 10 mm
Aftræksstyrke, beton	≥ 1,0 N/mm²
Aftræksstyrke, vådlagring	≥ 0,5 N/mm²
Afprøvninger	DS EN 12004/2: D2-E-S2 GEV EMICODE: EC 1 ^{plus} - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage (frostfrit)

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Flexicol

Færdigoprørt, højfleksibel fliseklæb og pladelim

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på op til 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmet overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.

Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Brugsanvisning

LIP Flexicol påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes, og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af temperatur og underlagets sugsevne. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved indendørs montering af fliser, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag.

Ved montering af fliser med kilesystem eller større end 300x300 mm anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse fliser.

Dobbeltklæbningsmetoden (Bagsmøring) kan udføres som et tyndt, jævnt lag fliseklæber med glat spartel. Ved anvendelsen af 4 x 4 eller 6 x 6 mm tandspartel til bagsmøring trækkes fliseklæber først på med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Hermed opnås sikkerhed for en ensartet lagtykkelse. Det er vigtigt at tandspartelribber på flisens bagside er parallelle med tandspartelribberne på underlaget. Eller ribberne på flisens bagside glittes med den glatte side af spartlen til en plan overflade.

Ved flisestørrelse over 900x900 mm anbefales LIP XXL storformat fliseklæb eller LIP hurtighærdende fliseklæb, hvor LIP multibinder iblandes.

Rengøring

Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen, fjernes let inden afbinding med skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Flexicol

Færdigoprørt, højfleksibel fliseklæb og pladelim

Bemærk!

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.
Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler.

Ved montering af storformatfliser anbefales det at vente yderligere 1-2 døgn før fugning for at minimere risiko for misfarvede fuger på grund af restfugt i fliseklæben.

Vær opmærksom på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til fliser med slipmiddel på bagsiden, skal der altid tyndskræbes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning.

Gulvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.

Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter flisemontering, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Det anbefales, at fliserne opbevares ved stuetemperatur og tempereres inden lægning, for at undgå mulig kondensdannelse på flisernes bagside.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.