

LIP Hurtigfuge

Hurtigtørrende og alsidig - velegnet til natursten

LIP Hurtigfuge er velegnet til marmor, granit, komposit, terrazzo, og kan anvendes til fugning af såvel sugende som ikke sugende fliser og klinker. LIP Hurtigfuge er - med sin finstruktur og farveægte pigmenter - let at rengøre og kan anvendes i vådrum, køkken, gang og stue m.m.



- ▶ CG2WA
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til gulv og væg
- ▶ Fugebredde 2 - 15 mm
- ▶ Gangbar efter 3 timer
- ▶ Hurtig afbinding, let at rengøre
- ▶ Til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaik
- ▶ Til sart natursten som f.eks. lys marmor
- ▶ Vand- og smudsafvisende
- ▶ Minimerer misfarvninger og udblomstringer
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnede til DGNB byggeri



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer
Hvid	5 kg	30634216	2580412
Perlevid	5 kg	30634238	2580414
Jasmin	5 kg	30634237	2580415
Lys Beige	5 kg	30634240	2580416
Manhattan/lysgrå	5 kg	30634246	2580417
Cement grå	5 kg	30634250	2580418
Flisegrå	5 kg	30634249	2580419
Antracitgrå	5 kg	30634251	2580420
Sort	5 kg	30634247	2580422

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Blandingsforhold	0,18-0,22 liter vand pr. kg pulver svarende til 0,9-1,1 liter vand pr. 5 kg emballage
Forbrugsdensitet	0,3-2,0 kg/m ² Forbruget afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App
Anvendelsestid*	Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar*	Ca. 3 timer ved 20°C
Klar til vandpåvirkning*	Efter 24 timer ved 20°C afhængig af flisens sugsevne
Klar til fuld belastning*	Efter 7 døgn ved 20°C
DS/EN 13888	CG2WA
Afprøvninger	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø**	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

LIP Hurtigfuge

Hurtigtørrende og alsidig - velegnet til natursten

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser, så som natursten, terrazzo o.lign. opfuges med rent vand inden fugning. Tjek altid fliseleverandøren for specielle montageanvisninger. På lette konstruktioner (træ/gips) som ikke er 100% mekanisk stabile skal fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge fleksibiliteten. Tilsvarende anbefales, når der fuges ovenpå gulvarmeplader, hvor fliserne monteres direkte uden gulvspartel.

Brugsanvisning

Blanding foretages med 0,18-0,22 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 0,9-1,1 liter vand pr. 5kg. sæk. Blandetiden er 2 min. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Blandingen kan i begyndelsen fremstå tør, men vil efter oprøringen fremstå som en smidig og homogen masse. Fugemassen genoprøres på langsom hastighed efter 3 minutters hviletid, og er nu klar til brug. Fugemassen indeholder varierende mængder af pigment, hvorfor vandmængden kan variere alt efter farven. Massen skal anvendes inden for ca. 30 minutter. Husk ved hver opblanding skal en ren spand og værktøj anvendes.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig efter 15-30 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand.

Fugesløv kan på syreressistente overflader fjernes med LIP ECO Clean Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 24 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet. Vær opmærksom på at kalkholdige natursten ikke tåler sure rengøringsmidler.

Ved fugning af større arealer kan LIP Hurtigfuge tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen. Læs mere om anvendelse af LIP Multibinder og flydemiddel i LIPs fugemasser på www.lip.dk.

Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering afhængig af flisestørrelse. Ved store fliser (større end 600x600) anbefales op til 4 døgn før fugning. Anvendes LIP Hurtighærdende Fliseklæb kan fugning påbegyndes 2-3 timer efter endt flisemontering. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetyper kan være svære fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

5 kg papkasse indeholdende papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Hvid, Perlevid, Manhattan(lysegrå), Cementgrå, Flisegrå, Antracitgrå, Sort, Jasmin og Lysbeige.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Hurtigfuge

Hurtigtørrende og alsidig - velegnet til natursten

Bemærk!

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.

Gulvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.

Gulvarmen tændes tidligst 7 dage efter fugning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven. Opstigende restfugt kan medføre hvidt slør (saltpeterudslag) i fugerne.

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie samt påvirkes af træk, varme, sol eller anden kraftig udtørring.

Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.