

# LIP Snabbfog

## Snabbtorkande och mångsidig - lämplig för natursten

LIP Snabbfog är lämplig för marmor, granit, komposit, terrazzo och kan användas för fogning av både sugande och icke-sugande plattor och klinker. Med sin finstruktur och ljusäkta pigment är LIP Snabbfog lätt att rengöra och kan användas i våtrum, kök, hall, vardagsrum m.m.



- ▶ CG2WA
- ▶ För inom- och utomhusbruk
- ▶ För golv och vägg
- ▶ Fogbredd 2 - 15 mm
- ▶ Gångbar efter 3 timmar
- ▶ Snabbhärdande, lätt att rengöra
- ▶ För alla typer av keramiska plattor, klinker och mosaik
- ▶ För känsliga naturstenar såsom ljus marmor
- ▶ Vatten- och smutsavvisande
- ▶ Minimerar missfärgningar och utfällningar
- ▶ Mycket låga emissioner



Färg	Innehåll	Art.nr.
Vit	5 kg	30634216
Pärlvit	5 kg	30634238
Jasmin	5 kg	30634237
Ljusbeige	5 kg	30634240
Manhattan/ljusgrå	5 kg	30634246
Cementgrå	5 kg	30634250
Flisegrå	5 kg	30634249
Antracitgrå	5 kg	30634251
Svart	5 kg	30634247

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +25°C
Blandningsförhållande	0,18-0,22 liter vatten/kg pulver motsvarar 0,9-1,1 liter vatten/5 kg förpackning
Materialåtgång	0,3-2,0 kg/m <sup>2</sup> beroende på fogbredd och keramik storlek. Exakt åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIP's app.
Bearbetningstid	Ca. 30 min vid 20°C*
Gångbar	Ca. 3 timmar vid 20°C*
Klar för vattenbelastning	Efter 24 timmar vid 20°C beroende på keramikens absorption*
Klar till full belastning	Efter 7 dygn vid 20°C*
CE-märkning	DS/EN 13888: CG2WA
Emission	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring / Teknisk data**	Min. 12 mån. i oöppnat emballage
Förvaring / Arbetsmiljö**	Min. 12 mån. i oöppnat emballage

\* vid 20° C och 50 % RF med en viss luftväxling.

\*\* Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna

# LIP Snabbfog

## Snabbtorkande och mångsidig - lämplig för natursten

### Underlag

Kakel-/klinkerytan ska vara ren och torr. Fogarna ska vara fria från rester av fästmassa och ha ett enhetligt djup. Starkt sugande plattor, såsom natursten och terrazzo, ska förvattnas före fogning. Kontrollera alltid plattleverantörens monteringsanvisningar. Vid fogning av keramik på underlag som inte är 100 % mekaniskt stabila kan LIP Multibinder tillsättas i fogmassan för att öka elasticiteten. Detsamma rekommenderas också vid fogning ovanpå golvvärmeskivor, där keramiken monteras direkt utan golvvävning.

### Bruksanvisning

LIP Snabbfog blandas i förhållandet 0,18-0,22 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 0,9-1,1 liter/5kg förpackning. Blandningstid 2 min. Använd snabbgående visp. Blandningen kan först fremstå som torr, men övergår till en smidig konsistens efter omrörning. Låt vila 3 min. och rör upp långsamt igen, nu är den klar att användas. Fogmassan innehåller varierande mängder pigment, vilket gör att vattenmängden kan variera beroende på färgen. Massan ska användas inom ca. 30 minuter.

Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller en fogbräda tills fogarna är helt fyllda och jämna. När fogmassan har satt sig efter 15 - 30 min. rengörs kakel-/klinkerytan med urriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten. Foghinnor kan på syrabeständiga ytor tas bort med LIP K10 Eco Klinkerrent enligt anvisningarna, dock tidigast efter 8 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

Vid fogning av större ytor kan LIP Flyttillsats tillsättas i LIP Snabbfog för att förenkla fogningen. Läs mer om användning av LIP Multibinder och Flyttillsats under LIP Fogmassa på [www.lip.dk](http://www.lip.dk).

### Flera förslag:

1. Fogning kan normalt utföras först 24-48 timmar efter avslutad plattsättning beroende på plattformat. Vid storformatsplattor (större än 600 x 600, eller 0,36 m<sup>2</sup>) rekommenderas upp till 4 dygn vid fogning beroende vilken fästmassa som används. Fogmassan är färgad med pigment som kan vara svåra att ta bort på vissa typer av plattor. Fogmassan kan till en början ge överflödigt färg.

### Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

### Emballage

5 kg papperspåse i kartong. Skall förvaras torrt.

### Färger

Vit, Pärlvit, Manhattan (ljusgrå), Cementgrå, Flisegrå, antracitgrå, Svart, Ljusbeige och Jasmin

### Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad



Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

# LIP Snabbfog

## Snabbtorkande och mångsidig - lämplig för natursten

**OBS!**

Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.

Golvvärmes/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramik  
Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.

Ojämnt absorberande plattkanter, varierande vatten/cement-förhållanden och kvarvarande fukt i underlaget kan orsaka variation i fogfärgen.

Stigande restfukt kan ge upphov till vit grumling (salpeterfläckar) i fogarna.

Nyfogade ytor får inte täckas med plastfolie eller motsvarande och inte påverkas av drag, värme, sol eller annan kraftig uttorkning.

Om det finns risk för snabb uttorkning ska fogarna hållas fuktiga i min. 24 timmar, så att fullständig härdning uppnås (t.ex. torka av med en fuktig svamp).

*Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.bostik.se](http://www.bostik.se)*