

LIP 227

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

LIP 227 kan anvendes til både inden- og udendørs brug (udendørs max. 5x5m). Kan spartles fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekkepumpe. LIP 227 er velegnet til rum med gulvvarme.



- ▶ CT-C25-F6
- ▶ Fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang
- ▶ Til inden- og udendørs brug (udendørs maks. 5x5m)
- ▶ Gangbar efter ca. 2 - 3 timer
- ▶ Flisebelægning efter ca. 5 timer
- ▶ Tæt belægning efter ca. 2 - 4 døgn
- ▶ Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter ca. 5 døgn
- ▶ Spændingsfattig
- ▶ Pumpbar
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnede til gulvvarmesystemer
- ▶ Egnede til Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	2315677
Varenr.:	31075008
Emballage	20 kg pose
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	48

Tekniske data		
Arbejdstemperatur		+5 C - +25° C
Blandingsforhold		maks 0,20 liter vand pr. kg pulver svarende til maks 4,0 liter vand pr. 20 kg sæk
Anvendelsestid*		20-30 min.
Gangbar*		Efter ca. 2 -3 timer
Klar til flisebelægning*		Efter ca. 5 timer
Klar til diffusionstæt belægning*		Efter ca. 2 - 4 døgn
Fugtfølsom belægning (trægulve)*		Efter ca. 5 døgn
Fuld belastning*		Efter 7 døgn
Forbrug		Ca. 1,8 kg pr. m ² /mm Ca. 1,8 kg pr. /L = 1800 kg pr. m ³
Densitet		Ca. 2 kg/liter opblandet
Trykstyrke (28 døgn)		25-30 N/mm ²
Vedhæftningsstyrke på beton		> 1,5 N/mm ²
Slidstyrke rolling wheel DS/EN 13892-5		RWA20
Flydemål DS/EN 12706		130-140 mm
Afprøvninger	DS/EN 13813 GEV EMICODE	CT-C25-F6 EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**		Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø**		Min. 24 mdr. i uåbnet emballage



* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.
**Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

LIP 227

Selvnivellerende gulvpartelmasse

Underlag

LIP 227 kan spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². Ved spartling på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign. I vådrum skal LIP 227 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP G10 Eco Clean Grundrens. Konstateres overfladeslam slibes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden spartling. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

Følgende anbefales

På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.
På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.
Spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time ved 20°).

Ved udendørs spartling frarådes primning, i stedet forvandes underlaget grundigt.

På stærkt sugende underlag ved spartling i tynde lag, eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet, kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen. Følgende fremgangsmåde anbefales: 1. lag primer fortyndes 1:5 og 2. lag primer påføres underlaget ufortyndet. Ved spartling af gulvpartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Det anbefales at bruge LIP Gulvnet 5 på træunderlag, for at minimere risikoen for revnedannelser i overfladen, eller videre op i konstruktionen. (lagtykkelse min. 5 mm) Spartelmassen må ikke have direkte kontakt til vægge eller tunge konstruktioner. Der skal derfor altid monteres selvløbende kantbånd ved lagtykkelser over 5 mm. Hvis der spartles ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Brugsanvisning

LIP 227 blandes i forholdet maks 0,20 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til maks 4,0 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal spartles. LIP 227 er nem at spartle, selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Hvis gulvpartlen efterbehandles med maling eller lign., anbefales det at anvende en LIP Pigrulle, således at overfladen fremstår helt jævn. NB: Hvis der afsluttes med diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF. Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning. Ved lagtykkelser over 8 mm kan der tilsættes op til 5 kg ovntørret kvartssand 0,3 - 1 mm til 20 kg LIP 227. Ved tilsætning af sand er vandtilsætningen uændret, og der må beregnes en reduceret flydeevne og styrke.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb, da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP 227

Selvnivellerende gulvspartelmasse

Bemærk!

Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem +5°C - +25°C.

Hærdetider forudsætter et udtørningsklima ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.
Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.

Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m.
Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning.

Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam.
Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand.

Gulvvarme skal være lukket, og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn, hvor der langsomt skrues op for flowet.

Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.