

LIP Flyttillsats

LIP Flyttillsats för LIP Multifog och LIP Fogmassa



LIP Flyttillsats används som tillsats till LIP Fogmassa och LIP Multifog, när det finns önskemål om ett lättflytande fogbruk.

När LIP Flyttillsats tillsätts blir fogmassan särskilt lämplig för fogning av större ytor. Dessutom får man en mer kompakt fogmassa som gör det enklare att fylla fogarna helt.

- ▶ Lämpligt för stora ytor
- ▶ Användning inomhus och utomhus
- ▶ Ger fogmassor en lättflytande konsistens
- ▶ Ger kompakta och fyllda fogar



Art.nr.:	50 g: 3 1075022 200 g: 31075023
Gl. Art.nr.:	50 g: 702019 200 g: 702026
Förpackning	50 og 200 g påsar
Färg:	Färglös

Teknisk data	
Bearbetningstid	Ca. 1 timme vid 20°C
Härdningstid	Fogmassan kommer att vara gångbara efter ca 12 timmar och fullt belastningsbar efter 7 dygn vid 20 °C
Förvaring	Min. 12 mån. i oöppnat emballage. Förvaras frostfritt

LIP Flyttillsats

LIP Flyttillsats för LIP Multifog och LIP Fogmassa

Bruksanvisning

LIP Flyttillsats tillsätts till fogmassan, som rörs i minst 2 minuter tills den får en homogen konsistens. Fogmassan ska vila i 5 minuter och därefter röras om på nytt. För att förenkla fogningen rekommenderas att fukta kakelytan med en urvriden svamp innan fogmassan appliceras. Fogmassan appliceras på kaklet med en mjuk gummiskrapa, ett fogbräde eller liknande. För att undvika luftblåsor är det viktigt att fogarna fylls helt. När fogen satt sig och har blivit matt tas överskjutande fogmassa bort med en urvriden svamp eller ett tvättbräd eller liknande. Rengöringen görs diagonalt över fogarna, så att man bara lämnar kvar en ganska tunn "foghinna" och vattenfilm. När fogen satt sig kan detta poleras/torkas bort med en torr trasa. Eller om så krävs, tas det bort med LIP K10 Klinkerrent dock först efter 12 timmar när fogen har torkat. LIP Flyttillsats förändrar inte fogens färg.

Observera dock att sugande kakelkanter, olika förhållanden mellan vatten och cement, ojämn torkning samt fukt i underlaget, kan leda till att fogen missfärgas! Eventuell missfärgning minskar med tiden.

OBS! LIP Flyttillsats är endast lämpligt som tillsats till fogmassa på golv med hårdbränd klinker/granitkeramik!

Vid användning av LIP Flyttillsats krävs 100 % fästning av plattorna för att undvika att fogen sjunker.

Emballage

Påse à 50 g. som är anpassad till 5 kg. fogmassa. Påse à 200 g. som är anpassad till 20 kg. fogmassa.

Färger

I pulverform: Vit.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna uppgifterna utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk