

LIP Klinkefuge

Robust og slidstærk - til brede fuger og udendørsbrug



LIP Klinkefuge cementbaseret og polymerforstærket grovkornet klinkefuge med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Klinkefuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik m.m. LIP Klinkefuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs

- ▶ CG2WA
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Fugebredde 5 mm til 20 mm
- ▶ Polymerforstærket
- ▶ Vand- og smudsafvisende
- ▶ Rustik overflade
- ▶ Høj tryk- og slidstyrke
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnede til DGNB byggerier



Farve	Indhold	Nyt varenr./ Gl. Varenr.	DB-nummer
Råhvid	5 kg	31075109/2797231	2797231
Råhvid	20 kg	31075108/220018	1972516
Manhattan/ lysgrå	5 kg	31075111/3231388	3231388
Manhattan/ lysgrå	20 kg	310575110/220025	1972517
Koksgrå	5 kg	31075113/3683109	3683109
Koksgrå	20 kg	31075112/220032	1972518
Grå	5 kg	31075104/2184588	2184588
Grå	20 kg	31075105/220001	1972515
Brun	5 kg	31075106/2184604	2184604
Bahamabeige	5 kg	31075107/2184620	2184620
Jasmin	5 kg	31075114/70149	5780189

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Blandingsforhold	0,15 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug	0,5-2 kg/m ² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App
Anvendelsestid*	1-2 timer ved 20°C
Gangbar*	Tidligst efter 12 timer ved 20°C
Klar til vandpåvirkning*	Efter 24 - 48 timer ved 20°C afhængig af flisens sugeevne
Klar til fuld belastning *	Efter 7 døgn ved 20°C
Afprøvninger	DS/EN 13888: CG2WA GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

LIP Klinkefuge

Robust og slidstærk - til brede fuger og udendørsbrug

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser, så som natursten, terrazzo o.lign. opfuges med rent vand inden fugning. Tjek altid fliseleverandøren for specielle montageanvisninger. På lette konstruktioner (træ/gips) som ikke er 100% mekanisk stabile skal fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge fleksibiliteten. Tilsvarende anbefales, når der fuges ovenpå gulvarmeplader, hvor fliserne monteres direkte uden gulvspartel.

Brugsanvisning

Blanding foretages med 0,15 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 3 liter vand pr. 20 kg. sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig efter 15-45 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand.

Fugeslør kan på syreressistente overflader fjernes med LIP ECO Clean Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

Ved fugning af større arealer kan LIP Klinkefuge tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen. Læs mere om anvendelse af LIP Multibinder og flydemiddel i LIPs fugemasser på www.lip.dk.

Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering afhængig af flisestørrelse. Ved store fliser (større end 600x600) anbefales op til 4 døgn før fugning. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetyper kan være svære fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

5 og 20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Råhvid, Manhattan(lysegrå). Grå, Koksgrå, Brun, Bahamabeige og Jasmin.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaftenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Klinkefuge

Robust og slidstærk - til brede fuger og udendørsbrug

Bemærk!

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.

Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.

Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter fugning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Gulvfliser bør være mindst 5 mm tykke. Fliser bør ikke have større vandoptagelse end 10 % i henhold til DS/EN ISO 10545-3:1997 (Dansk Standard, 1997). Til gulve med gulvvarme anvendes hårdtbrændte fliser med en vandoptagelse på højst 6 %.

Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven.

Opstigende restfugt kan medføre hvidt slør (saltpeterudslag) i fugerne.

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie samt påvirkes af træk, varme, sol eller anden kraftig udtørring.

Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.