


LIP Limmørtel

Finkornet mørtel til limning, fugning og puds af blokke

LIP Limmørtel er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm.

LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

- DS/EN 998-1/2
- Frostsikker
- Vandfast
- Som fugemørtel iblandet pudsesand
- Godkendt som konstruktionslim
- Stor vedhæftning
- Egnet som grovspartling
- Minimalt svind
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	1972540
Varenr.:	31075086
Gl. Varenr.:	270006
Emballage	20 kg pose
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	48 x 20 kg

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Blandingsforhold	0,20-0,25 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug	Ca. 1,8 kg / m ² / mm
Anvendelsestid*	4 timer
Fuld belastning*	Efter 7 døgns ved 20°C
Lagtykkelse	Op til 10 mm
Kornstørrelse	Op til 0,5 mm
Afprøvninger	CE: DS/EN 998-1/2
GEV EMICODE	EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt.
Lagring / Arbejdsmiljø**	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt.

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

	
17 Bostik A/S Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark LIP Limmørtel	
DoP – Nr. 04016-p	DoP – Nr. 04016-f
Reaction to fire, class A1	Bond strength 0,3 N/mm ² (tabulated value) Reaction to fire, class A1
EN 998-1	EN 998-2 NB 1073
General purpose (GP) rendering mortar for internal and external use.	Designed thin layer masonry mortar (T) applied in thin layers for internal and external applications

LIP Limmørtel

Finkornet mørtel til limning, fugning og puds af blokke

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

limmørtel kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre limen tilstrækkelig kontakt.

Brugsanvisning

LIP Limmørtel blandes i forholdet 0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter pr. 20 kg sæk.

Mørtlen røres til en klumpfri, homogen masse. Efter 5 min. henstand skal blandingen genoprøres og er herefter klar til brug.

Blanding skal anvendes senest 4 timer efter blandingstidspunktet.

Mørtlen hældes ud på underlaget og jævnes med et retholt. Stenene trykkes ned i mørtlen således at mørtlen er synlig på alle kanter. Det er ekstremt vigtigt at hele kontaktfladen dækkes med mørtel, da ufuldstændig dækning øger risikoen for frostsprængninger.

LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser op til 10 mm i én arbejdsgang. Såfremt lagtykkelse overstiger 10 mm, anbefales det at tilsætte yderligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.

Såfremt at mørtlen skal anvendes som opbygning for at fjerne ujævnheder i underlag eller på eksempelvis skifer, anbefales det at reducere vandmængden i mørtlen til et minimum således at mørtlen opnår en stivere konsistens. Ved denne fremgangsmåde anbefales det samtidig at svumme både underlag og sten med mørtlen i forholdet 1 rumdel LIP Limmørtel og 2 rumdele vand

Såfremt at mørtlen anvendes som fugemasse kan det være nødvendigt at øge vandmængden yderligere efter behov for at sikre en god indtrængning mellem emnerne.

Ved fugning af betonelementer afpasses konsistensen til fugens udformning og tæthed. Ved fugebredder over 10mm tilsættes yderligere 50% pudsesand.

LIP Limmørtel er ideelt til grovpartling af f.eks. letklinkerbetonblokke.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Limmørtel

Finkornet mørtel til limning, fugning og puds af blokke

Bemærk!

Mørtel som allerede er begyndt at afbinde ikke må tilsættes yderligere vand.
Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.

Mørtlen skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, sol bestråling m.m.
I tilfælde af varmt vejr kan det være nødvendigt at eftervande de frie flader nogle dage efter udlægning.

Arbejde med Limmørtel bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5 °C, eller over + 30 °C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.