

LIP Supergrund

Kvartssandsmodifierad specialprimer

LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer för olika typer av underlag. Används i samband med plattsättning/spackling av väggar och golv där extra stora krav ställs på vidhäftning.



- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Flexibel
- ▶ Extra stark vidhäftning
- ▶ Fäster på epoxi/vinyl/asfalt
- ▶ För inomhusbruk i torr miljö
- ▶ Lämplig för DGNB-certifiserade byggprojekt



Art nr:	1 kg: 31075126 3 kg: 31075125 12 kg: 31075124
Förpackning:	1, 3 och 12 kg Plasthink
Färg:	Rosa
Antal per pall:	21 x 12 x 1 kg. 144 x 3 kg 64 x 12 kg

Tekniska data	
Arbets temperatur	+10 °C - +30 °C
Torktid	Ca. 2 timmar* beroende på temperatur och underlag
Materialåtgång	På icke sugande underlag ca. 250-300 g/m ² . På sugande underlag ca. 250-300 g/m ² (förtunnad med vatten 1:1 eller 1:2). På råbetong/outjämnad och ojämn underlag (oförtunnad beroende på underlag) ca. 800-1200 g/m ² .
Provningar/Emissioner	EC 1 ^{plus} - VERY LOW EMISSION
Förvaring/Teknisk data	Vid frostfri förvaring är och oöppnat emballage hållbarheten min. 24 mån.

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP Supergrund

Kvartssandsmodifierad specialprimer

Underlag

Kan användas på svåra underlag som epoxi, gjutasfalt och anhydritgolv. Icke-sugande underlag som slät / glatt och tät betong, keramiska plattor, natursten och terrazzo. Metall och ytbehandlad träunderlag. Epoxi, färg, vinyloch linoleum samt vattenfasta limrester.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, hållbart och rengjort från föroreningar som damm, olja, fett, vax m.m. Rengöring från kalk, fett och tvålrester genomförs med LIP K10 Eco Klinkerrens / LIP G10 Eco Grundrens.

Bruksanvisning

På icke sugande underlag används LIP Supergrund oförtunnad. På sugande underlag kan LIP Supergrund förtunnas med vatten 1:1 eller 1:2, beroende på underlagets sugförmåga.

LIP Supergrund appliceras med pensel / kvast eller filtroller. Undvik primer-pölar. Primern måste vara torr innan vidare behandling.

OBS! LIP Supergrund rekommenderas inte för användning utomhus, tillskjutandemarkfukt eller på ytor som är fuktbelastade.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan produkten härdar. Varmt vatten fungerar bäst.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

OBS!

Vid tveksamhet rekommenderas att testa LIP Supergrunds vidhäftning mot underlaget på en liten yta innan primer arbetet utförs. Vidhäftningen måste vara minst 1 N/mm².

Golvvärmes/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramik. Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.

Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk/se