

LIP 330 Reparationsmørtel

Hurtighærdende reparationsspartel til inde- og udendørsbrug

LIP 330 er en cementbaseret og slidstærk hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge. Til både indendørs- og udendørsbrug.




- ▶ 0-80 mm i en arbejdsgang
- ▶ Til indendørs- og udendørsbrug
- ▶ Hurtighærdende
- ▶ Pålimning af fliser efter ca. 2-3 timer
- ▶ Kornstørrelse op til 0,5 mm
- ▶ Slibbar
- ▶ Revne- og synkefri
- ▶ Hurtig viderebearbejdning



DB-nr.:	2270866
Varenr.:	31075082
Gl. Varenr.:	250060
Emballage	5 kg
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	56 x 4 x 5 kg

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10 °C til +25 °C
Blandingsforhold	1) 0,18-0,26 liter vand/kg pulver. 2) 0,9-1,3 liter vand/5 kg (sæk).
Anvendelsestid*	Ca. 15-20 min. ved 20 °C
Klar til belægning*	2-3 timer ved 20 °C
Kan males med maling	7 døgn ved 20 °C
Brandklasse	A1
Lagtykkelse	0-80 mm
Forbrug	Ca. 1,1 kg/m²/mm
Kornstørrelse	0,5 mm
Afprøvning	DS/EN: 998-1
Emission	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring/ Tekniske data**	Mindst 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring/ Arbejdsmiljø**	Mindst 9 mdr. i uåbnet emballage



* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

LIP 330 Reparationsmørtel

Hurtighærdende reparationsspartel til inde- og udendørsbrug

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton m.m.

Murværk, råbeton, cementpudslag samt let- og gasbeton m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udbloomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

Brugsanvisning

LIP 330 blandes i forholdet 0,18-0,26 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 0,9-1,3 liter pr. 5kg sæk.

Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Anvendelsesområde: Til reparationer og udfyldning af huller og sprækker i lagtykkelse fra 0-80 mm. LIP 330 er fugtstabil, men i vådrum skal der anvendes et godkendt vådrumssystem.

LIP 330 kan påføres med en glat stålspartel. Anvendes spartlen i tykke lag, kan man med fordel anvende en murske. Når spartlen er halvt hærdet kan den skæres, formes og glittes efter behov.

Efterbehandling

Efter 2-3 timer (20 °C) kan overfladen viderebearbejdes. Først efter 7 døgn, kan man male overfladen.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden mørtlen hærder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. OBS! Uhærdet materiale må ikke hældes ud i afløbet, da cementbaseret materiale også hærder i vand og derved kan tilstoppe afløbet.

Emballage

Plastlaminerede papirposer på 5 kg.

Skal opbevares tørt.

Farve

Grå.

Generelt

LIPs produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP 330 Reparationsmørtel

Hurtighærdende reparationsspartel til inde- og udendørsbrug

Bemærk!

Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 10°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning.

LIP 330 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.