

LIP Sanitetssilicone

Neutralhærdende premiumsilicone

LIP Sanitetssilicone er en højelastisk alkoholbaseret siliconefugemasse, der er særlig velegnet til tætning og fugning i køkken og badeværelset. LIP Sanitetssilicone er særlig velegnet til klinker, fliser, marmor, natursten og har en særdeles god vedhæftning til de fleste materialer, som f.eks. metal, mursten, keramik, kunststoffer, glas, PVC og behandlet træ. Misfarver ikke natursten og marmor.



- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater
- ▶ DS/EN15651-3
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til vådrum
- ▶ Stor elasticitet
- ▶ Lav emission
- ▶ Særdeles aldersbestandig
- ▶ Klæbefri efter ca. 1 time
- ▶ Bakterie- og svampeafvisende
- ▶ Velegnet til natursten
- ▶ Temperaturbestandig -50°C til 150°C
- ▶ Fødevaregodkendt
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve	Varenr	Gl. Varenr	DB-nummer
Hvid	30636173	30627004	2391629
Råhvid	Udgår	30626997	2391639
Perlevid	30636172	30627001	2391633
Sand	30635953	30626998	2391641
Jasmin	30636169	30627000	2391635
Manhattan/lysgrå	30636170	30627002	2391631
Grå	30636168	30627006	2391622
Koksgrå	30636185	30626999	2391638
Cementgrå	30635952	30628645	2420806
Bahamabeige	30636153	30627003	2391630
Lysbeige	Udgår	30628644	2420805
Brun	30636160	30626974	2391624
Sort	30636155	30627005	2391627
Transparent	30635911	30637007	2391620

Tekniske data	Farvet	Transparent
Hindedannelse	Ca. 19 min.	Ca. 14 min.
Volumsvind	Ca. 3%	
Vægtfylde	1,29 g/ml	1,03 g/ml
Shore A	Ca. 25	18
E-modul 100%	Ca. 0,4 N/mm ²	0,3 N/mm ²
Brudforlængelse	250%	350%
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. Se forbrugsberegner på lip.dk	
Elasticitet	+/- 30%	
Arbejdstemperatur	+5°C - 40°C	
Vulkanisering	Ved optagelse af fugt fra omgivelserne	
Gennemhærdning	Ca. 1-2 mm/24 timer	
Temperaturbestandighed	-50°C til 150°C	
Fugebevægelse	30%	
Fødevaregodkendt	Iht. EN 1186, EN 13130 og CEN/TS 14234	
Afprøvninger	DS EN15651-3 GEV EMICODE: EC 1 - VERY LOW EMISSION	
Lagring / Teknisk data	12 mdr. fra produktionsdato	
Lagring / Arbejdsmiljø	12 mdr. fra produktionsdato	
Fugebredde	Fugedybde	Tilladt difference
3-4 mm	4-5 mm	+/- 1 mm
6 mm	6 mm	+/- 1 mm
8 mm	6 mm	+/- 1 mm
10 mm	8 mm	+/- 2 mm
15 mm	10 mm	+/- 2 mm
20 mm	12 mm	+/- 2 mm
25 mm	15 mm	+/- 2 mm

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Sanitetssilicone

Syrefri neutralhærdende silicone

Underlag

LIP Sanitetssilicone kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler. Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen primning af underlaget.

Brugsanvisning

Inden fugning med LIP Sanitetssilicone, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes. LIP Sanitetssilicone pålægges med pistol på rene, tørre og fedtfrie flader. Fugerne fyldes helt op og inden for 10 minutter kan overfladen efterglittes med en sæbe/vand-mættet fugepind. Frisk overskydende masse fjernes med acetone eller rensbenzin. Afhærdet fugemasse fjernes med barberblad eller hobbykniv.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

Rengøring

Værktøj rengøres og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Emballage

300 ml patroner. 12 patroner/kasse. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaflenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Fugemassen hærdner langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.