LIP Siliconhartsputs 1 mm

Diffusionsöppen slutputs med hög vattenbeständighet



LIP Silikonhartsputs är utvecklad för det nordiska klimatet. Den är mer diffusionsöppen och väderbeständig, vilket gör att grundputsen kan hållas torr och att fukt inte ansamlas i konstruktionen. Fasadputsen är lätt att rengöra, och det neutrala pH-värdet bidrar till att begränsa algtillväxt på ytan.

- Ej brännbar
- Kulörbeständig
- Används som slutputs på isoleringssystem, skivunderlag, betong och puts
- Lättrengörlig yta
- Hög elasticitet
- Sprutbar
- Hög slitstyrka
- Lätt bearbetad
- Diffusionsöppen
- Vattenavvisande och väderbeständig
- Registrerade i BVB och DGNB

Art.nr.:	31075137
Gl. Art.nr.:	100617
Emballage:	25 kg plasthink
Färg:	Vit
Antal per. pall:	24

Art.nr.:	31075138
Gl. Art.nr.:	100624
Emballage:	25 kg plasthink
Färg:	Vald kulör/färg
Antal per. pall:	24

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Arbetsförhållanden	Undvik helst direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet
Kornstorlek	1,0 mm. Andra storlekar kan produceras.
Skikttjocklek	Från 1 mm beroende på kornstorlek och ytstruktur
Torktid	Ca. 48 timmar vid 18°C och 65% relativ luftfuktighet
Densitet	1,7 kg/liter
Ångdiffusionsbeständighet Sd(μ)(EN ISO 7783-2)	Ca. 0,1
Permeabilitet (EN ISO 1062-3)	w(w(kg/m²h^{0,5}): < 0,08
pH värde	8
Glans	Matt glans 3-5
Materialåtgång	Ca. 2-2,5 kg/m²
Förvaring / Teknisk data	12 mån. från produktionsdatum. Oöppnat emballage ej i direkt soljus

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

07.2026_v4 (ersätter 01.2023_v3)

Bostik AB
Strandbadsvägen 22 | 252 29 Helsingborg | Tel. +46 (0)42 19 50 00
www.lip.dk | info.se@bostik.com

LIP - när man bygger på kvalitet!
BOSTIK

LIP Siliconhartsputs 1 mm

Diffusionsöppen slutputs med hög vattenbeständighet

Underlag
Ytor som är fasta och utan sprickbildning, t.ex. Putsade ytor, Tegel, Betong med max 90%RF. Lättbetong, max. fukthalt 8 %, med armerat putsskikt, t.ex. LIP 350 Universalbruk/LIP 360 Fiberputs. Underlaget ska vara fast/bärkraftigt, rent, och vara helt härdat och fritt från restfukt. Vid tidigare målade ytor vänligen kontakta LIP för konsultation. Eventuell restfukt i underlaget kan ge färgskiftningar.

Förbehandling
Underlaget ska var fast fast/bärkraftigt. Ska var rengjort från skiljeämnen som ex. dam, olja, fett, vax samt mögel/alger. Ytslamma/betonghud slipas bort. Borttagning av kalk, fett, rengörings-/tvålrester tas bort med LIP K10 Eco Clean Klinkerent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.
Underlaget skall var helt rengjort och fri från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra färgskillnader. Används endast på lodräta ytor.

Alla underlag grundas med LIP Putsgrund i samma kulör. Mögel/alger m.m. tas bort innan applicering av LIP Putsgrund och appliceras med pensel eller roller alternativt sprutas.

Bruksanvisning
LIP Silikonhartsputs blandas med en långsamtgående mixer så att en jämn konsistens uppnås. Om putsen är för kompakt kan upp till 1 % vatten tillsättas. Vid användning av färgat puts får inget extra vatten tillsättas.

LIP Silikonhartsputs kan appliceras maskinellt/mekaniskt eller manuellt, i en lagertjocklek som motsvarar kornstorleken. Direkt därefter behandlas ytan med en putsverktyg/plastbrätte tills ytan framstår med samma struktur och skikttjocklek. Se alltid till att hålla verktyget rent från överflödigt puts.

Det rekommenderas att hela ytor utförs i ett arbetsmoment samt att man använder puts från samma tillverkningsomgång. Se tillverkningsnumret på hinken.

Rengöring
Verktyg och händer rengörs med vatten. Varmt vatten är att föredra.

Emballage
25 kg plasthink.

Färg
Som standard vit (nära NCS-S 0300-N). NCS färger kan brytas fram.

Allmänt
LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning
Säkerhetsdatablad

Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladen på vår hemsida www.lip.dk

Bostik AB
Strandbadsvägen 22 | 252 29 Helsingborg | Tel. +46 (0)42 19 50 00
www.lip.dk | info.se@bostik.com

LIP - när man bygger på kvalitet! BOSTIK

LIP Siliconhartsputs 1 mm

Diffusionsöppen slutputs med hög vattenbeständighet

OBS!
Mörka färgtoner är särskilt känsliga för påverkan av/från väderleken under utförandet/appliceringen samt underlaget struktur och absorptions-/uppsugningsförmåga. Vi rekommenderar att välja kulören/färgen med ljusreflektion på +20% Färger med ljusreflektion lägre änn 20% (på isolering mörkare änn NCS S 6000-N, på tegelsten mörkare änn NCS S 8000-N) lämnas ingen kulörgaranti.
Arbetet utförs så att väggytor kan färdigställas i ett arbetsmoment och skyddas mot klimatpåverkan vid utförande och efterföljande härdning.
Utomhusarbete med puts ska endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5ºC och +30ºC och inte i direkt solljus. Vid risk för regn eller temperaturer under +5ºC ska fasader täckas över och alternativt värmas.
Utvändig putsning i kalla och fuktiga perioder rekommenderas inte.
I varma och blåsiga perioder med hög yttorkning som då är särskilt hög, rekommenderas vattentillsats men inte infärgad kulör.
Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö

Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladen på vår hemsida www.lip.dk

Bostik AB
Strandbadsvägen 22 | 252 29 Helsingborg | Tel. +46 (0)42 19 50 00
www.lip.dk | info.se@bostik.com

- när man bygger på kvalitet!